

**DEHOOGWAARDIGE  
VERNISVOOREEN  
DUURZAME  
BESCHERMING VAN  
DETRAP ZONDER ANGST  
VOOR UITGLIJDEN**

EXTREEM TRAFFIC TRAPPEN GEL is een vernis van zeer hoge kwaliteit die een hoogwaardige hars combineert met keramische microballetjes voor een veilige en duurzame bescherming.

**DUURZAAM ANTI SLIP  
ANTI DRUIP TEXTUUR**

- Gemakkelijk aan te brengen op stootborden, leuningen en balustrades
- Gebruiksklaar

**DUURZAME  
SCHOONHEID**

- Nauwkeurige afwerking die elke houtsoort verbetert
- Strakke laag

**DAGELIJKSEWEERSTAND**

- Extreme bescherming tegen stoten, herhaaldelijk gebruik en vlekken
- Eenvoudig te onderhouden: zeer goed afwasbaar

**KLEURENKAART**

KLEURLOOS · 3 aspecten



**MAT - SATIJN - HOOGLANS**



0,75 L · 2,5 L



# GEBRUIKSAANWIJZIN

## G


### VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Trappen, leuningen, balustrade in nieuw of oud hout, van Europese of exotische houtsoorten.



#### DROOGTIJD

2 U TUSSEN 2  
LAGEN  
24 U VOLLEDIG DROOG



#### RENDEMENT

+/- 5m<sup>2</sup> KLAAR IN 2 LAGEN



#### GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm



#### REINIGING

W A T E R

### VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEOLIED HOUT:** tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEBOENDEN OUDHOUT:** boenwas verwijderen met de V33 REINIGER GEVERNISTHOUT, schuren en stofvrij maken. Vervolgens tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.

### GEBRUIK

*Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12° en 25 °C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Gebruiksklaar. Aanbrengen in 3 lagen of in 2 lagen na een PRIMER, kleurloos of getint*

- De vernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken.
- Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm) speciaal voor acrylvernis.
- Begin bovenaan de trap en vernis de treden en stootborden. Breng elke tweede trede aan om de trap tijdens het drogen niet te blokkeren. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf.
- Laat 2 uur drogen. Lichtjes schuren (schuurpapierkorrel 180) en ontstoffen. Vervolgens een 2de laag aanbrengen en 2 uur laten drogen. Indien nodig, een 3de laag aanbrengen zonder te schuren tussen de lagen.
- Laat 2 4 uur drogen. De eerste dagen de trap met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na 1 week is de optimale weerstand van de vernis bereikt.

### BEWAREN

Gebruik de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT om de schoonheid van uw hout langdurig te behouden.

### GOEDTE WETEN

- Het melkachtig aspect in de pot voor en tijdens het gebruik verdwijnt na droging.
- Respecteer het rendement om een optimaal en duurzaam resultaat te garanderen.