

## LE VITRIFICATEUR COLORÉ QUI VALORISE LE VEINAGE DU BOIS

Le VITRIFICATEUR COLOR combine la protection à une couleur décorative pour vos sols en bois. Il est particulièrement adapté pour résister durablement aux sollicitations du quotidien : rayures, chocs, taches et eau.

### COULEUR OPACIFIANTE 2 EN 1 : DÉCORE ET PROTÈGE

- Donne un aspect neuf aux parquets tachés ou marqués par le temps

### FILM SOUPLE

- Suit les variations naturelles du bois
- La couleur ne s'écaille pas

### CONFORT D'APPLICATION

- Séchage rapide
- Ne produit pas d'odeur gênante

## NUANCIER

6 teintes



0,75 L . 2,5 L



## MODE D'EMPLOI

### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Parquets, planchers, escaliers en bois neuf, ancien, en bon état ou taché et sur bois anciennement peints ou vitrifiés.
  - Idéal pour les lieux de passage sollicités: chambres, salle de jeux, cuisine, escalier...
  - Essences de bois européennes ou exotiques.



### SÉCHAGE

3H ENTRE COUCHES  
24H COMPLET



### RENDEMENT (AUL)

±/- 6m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



### NETTOYAGE

E A U

### PRÉPAREZ

La préparation du support est OBLIGATOIRE. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

- **PARQUET OU PLANCHER BRUT** : égrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez avec soin. Sur chêne ou châtaignier, utilisez le PRIMER BOIS V33 avant application du vitrificateur.
- **PARQUET NEUF PRÉ-VERNI, PRÉCÉDEMMENT VITRIFIÉ OU PEINT** : dégraissez soigneusement juste avant l'application du vitrificateur. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc indispensable. Il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin). Rincez ensuite la surface à l'eau claire, puis égrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez avec soin.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air.*

- Remuez énergiquement le vitrificateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez une première couche au pinceau (poils souples) ou au rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique". Sur bois brut, diluez avec 5% d'eau.
- Travaillez par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 3h.
- Appliquez une 2e couche selon le même principe. Sur bois brut, égrenez légèrement entre les couches (abrasif grain 120) pour avoir une surface bien lisse et adhérente.
- Laissez sécher 24h. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivant l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

### PRÉSERVEZ

Pour un entretien optimal et une finition durable, préférez le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33 à un détergent ordinaire.

### BON À SAVOIR

- Sur un parquet hétérogène (où certaines zones du parquet sont totalement revenues au bois nu), un ponçage à nu de l'ensemble de la surface en 3 passes est recommandé.
- Selon la nature du sol et la façon d'appliquer, une 3ème couche peut être nécessaire pour une opacité parfaite. Respectez systématiquement un temps de séchage de 3h entre deux couches.