

LE VITRIFICATEUR TRÈS HAUTE RÉSIDENCE POUR UN PARQUET À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Grâce à son boudier anti-rayures, PASSAGES EXTRÊMES est particulièrement adapté aux pièces à fort trafic, très sollicitées au quotidien (talons, valises, jouets d'enfants...).

BOUCLIER ANTI-RAYURES CERAMIC TECHNOLOGY

RÉSISTANCE RENFORCÉE grâce à l'alliance d'une résine hautes performances et des billes de céramique

BEAUTÉ DURABLE

- Finition soignée qui valorise chaque essence de bois
- Tendus parfait

RÉSISTANCE AU QUOTIDIEN

- Protection extrême contre les chocs, les passages répétés et les taches
- Entretien facile : hautement lessivable

NUANCIER

4 teintes · 3 aspects



Incolore mat

Incolore satin

Incolore brillant



Chêne moyen
satin

MAT - SATIN - BRILLANT



0,125 L (testeur) · 0,75L
2,5 L · 5 L



MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Parquets en bois neuf ou ancien, toutes essences...
- Idéal sols domestiques très sollicités : entrée, séjour, couloir.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



SÉCHAGE

2 H ENTRE 2
COUCHES
24 H COMPLET



RENDEMENT

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



NETTOYAGE

E A U

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120). Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU (teck, afzélia, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ces types de bois d'appliquer l'HUILE CIRE PARQUET V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. S'applique en 3 couches ou en 2 couches après un PRIMER, incolore ou teinté.

- Remuez le vitrificateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser. Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau spécial "vitrificateur acrylique" (poils 12mm). Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.
- Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures.
- Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre les couches.
- Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivant l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez l'ENTRETIEN BOIS VITRIFIÉS V33.

Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ V33.

BON À SAVOIR

- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- Pour apporter une nuance à la teinte de votre bois, appliquez, au préalable, le PRIMER & TEINTE V33.
- Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.
- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.