

**LE VITRIFICATEUR QUI
REMET VOTRE PARQUET
À NEUF, TOUT
SIMPLEMENT.**

SANS PONCER NI DECAPER

SANS EFFORT

évite une restauration complète pour les parquets usés, ternis ou rayés en surface. .

DIRECT TOUS PARQUETS

haute performance grâce à sa formule enrichie en résine ultra adhérente

FACILE À VIVRE

résistance aux aléas de la vie quotidienne (passages, taches, rayures...).

NUANCIER

INCOLORE · 3 aspects



MAT - SATIN - BRILLANT



0,75 L · 2,5 L · 5 L



SUR QUELS SUPPORT?

- Parquets bruts, vitrifiés, pré-vernissés d'essence européenne ou exotique et revêtements stratifiés.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



SECHAGE

2H ENTRE DEUX COUCHES
24 H COMPLET



RENDEMENT (L)

+/- 6m² FINI EN DEUX COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



NETTOYAGE

E A U

PREPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

PARQUET NEUF : poncez mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.

• **PARQUET VITRIFIÉ, PRÉ-VERNI ET REVÊTEMENT STRATIFIÉ** : tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une mauvaise adhérence du vitrificateur. Dégraissez soigneusement avec le DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis égrenez (abrasif grain 180).

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

• Remuez le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser. Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique". Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.

• Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez puis appliquez une 2e couche. Sur revêtement stratifié, il n'est pas nécessaire d'égrener entre les couches. Vous pouvez appliquer directement la 2e couche. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches pour atteindre le rendement préconisé. Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.

PRESERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez régulièrement le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33.

Une fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ V33.

BON A SAVOIR

• **PARQUET VITRIFIÉ ET PRÉ-VERNI** : si le parquet est très abîmé ou s'il est partiellement revenu au bois brut, nous vous conseillons de poncer à brut (grain 120) toute la surface avant application du VITRIFICATEUR DIRECT RÉNOVATION. ASTUCE : lorsque le parquet fonce en passant une serpillière humide dessus, c'est qu'il est redevenu brut.

• L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après le séchage.

• Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.