



VITRIFICATEUR

Parquet

DESTINATION

- Parquets en bois neuf ou parquets vitrifiés, pré-vernissés d'essence européenne ou exotique et revêtements stratifiés.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.
- Ne s'applique pas sur bois extérieurs, bois huilés et bois cirés.



Format : 0,75L - 2,5L - 5L

RÉNOVATION

PARQUET VITRIFIÉ et STRATIFIÉ

- **Résistance aux taches et rayures**
- **Convient pour un parquet neuf ou la rénovation d'un parquet usé**

NUANCIER

INCOLORE
MAT

INCOLORE
SATIN

INCOLORE
BRILLANT



VITRIFICATEUR Parquet

INFOS PRATIQUES:

Rendement : 1L = +/- 6m²



Séchage entre 2 couches



Séchage complet



Outils : Pinceau ou
rouleau



Nettoyage des outils :
Eau

CARACTÉRISTIQUES

- Vitrificateur acrylique performant et transparent qui laisse apparaître la structure du bois.
- Protection durable : le vitrificateur résiste aux sollicitations quotidiennes (taches, passages...) pour préserver les parquets et les stratifiés.
- Convient également pour la rénovation des parquets : sans ponçage ni décapage, le vitrificateur adhère directement sur le support.

PRÉPARATION

La préparation du support est **OBLIGATOIRE**. Le support préparé doit être propre, sec et dégraissé.

- **PARQUET BRUT** ou **VITRIFIÉ** : égrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET PRÉ-VERNIS** et **REVÊTEMENT STRATIFIÉ** : dégraissez soigneusement juste avant l'application du vitrificateur. Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence du vitrificateur. Le lessivage est donc indispensable. Il s'effectue avec un nettoyant à base de soude (alcalin). Rincez ensuite la surface à l'eau claire.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. L'aspect laiteux en pot disparaît après séchage.

1. Remuez énergiquement le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitriez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spécial « vitrificateur acrylique ».
3. Travaillez par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
4. Laissez sécher 3 heures.
5. Égrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez, puis appliquez une 2ème couche. Si nécessaire appliquez une 3ème couche, sans égrenage entre couches.
6. Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

CONSEILS

- **PARQUETS ANCIENS** : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vitrificateur.
- Pour un rendu optimal lors de la rénovation, choisissez le même aspect que la finition déjà en place.
- Sur parquet hétérogène (où certaines zones du parquet sont totalement revenues au bois nu), un ponçage à nu de l'ensemble de la surface en 3 passes est recommandé.