

V33 BELGIUM BVBA  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## HOUTBEITS – HIGH PROTECTION



Duurzame bescherming van hout  
Doeltreffende UV filter

### **KENMERKEN**

- Gesatineerde houtbeits van de nieuwe generatie.
- Gebruiksklaar. Gemakkelijk aan te brengen. Druipt niet.
- Geschikt voor alle houtsoorten, met uitzondering van Iroko en exotische houtsoorten.

### **VOORBEREIDING**

- **Voor onbewerkt hout** : schuren en ontstoffen. Voor vette houtsoorten, ontvetten met V33 reinigend oplosmiddel. Het hout voorafgaand behandelen met de V33 behandeling Multi-gebruik. Voor een professioneel resultaat eerst de "Primer Lazuur Deuren & ramen V33" aanbrengen.
- **Voor reeds gebeits hout** : schrobben om afbladderende delen te verwijderen, schuren met schuurpapier en ontstoffen. Afbijten niet nodig.
- **Geschilderd hout beschadigd**: de afbladderende of beschadigde verf verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Afspoelen, schuren en ontstoffen.

## **VERWERKING**

- Goed roeren voor gebruik. Aanbrengen in twee lagen met een borstel of pistool (verdunnen met 10% White Spirit) op proper, droog en ontvet hout. Licht schuren tussen de lagen.

- *De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat het eindresultaat is.*

- *Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer.*

**Reiniger :** White spirit

**Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Materiaal :** borstel, of verfpistool (verdunnen met 10% White spirit).

**Droogtijd :**

- Tussen 2 lagen : 12 u

- Volledig droog : 24 u