

V33 BELGIUM SPRL  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## LASURE – EXTREME PROTECTION



Double protection par couche  
Ecran anti-UV et anti-humidité renforcé

### CARACTERISTIQUES

- Recommandée sur bois très exposées aux intempéries et aux UV
- Ecran anti-UV renforcé pour éviter le grisaillement du bois.
- Barrière anti-humidité puissante pour bloquer l'eau à la surface du film.
- Couche épaisse satinée, laissant la structure du bois apparente
- Haute durabilité des teintes.
- Microporeux : laisse respirer le bois.
- Ne coule pas

Lasure Extreme Protection  
[www.v33.be](http://www.v33.be)

## **PREPARATION**

Le bois doit être propre, sec et dépeussié.

- Bois neufs :

Poncer dans le sens des fibres et dépeussier.

Pour les bois gras, dégraisser au "Solvant nettoyeur V33". Traiter préalablement le bois avec le "Traitement Multi-Usages V33". Pour un haut niveau de finition, appliquer au préalable le "Primer Lasure Bois Portes et Châssis V33".

- Bois défraîchis déjà lasurés: Brosser pour enlever les parties non adhérentes, égrener au papier de verre et dépeussier.

## **APPLICATION**

- Produit prêt à l'emploi.
- Aspect laiteux en pot qui disparaît après séchage.
- Bien remuer la lasure gélifiée avant et pendant l'application à l'aide d'une baguette en bois. Appliquer le produit non dilué au pinceau, au rouleau ou au pistolet (dilution à 10% d'eau).

Appliquer une deuxième couche puis, si nécessaire une troisième couche. Laisser sécher 4 heures entre couches. Égrener au papier de verre entre les couches pour avoir une surface bien lisse et adhérente.

*• La couleur, la porosité, l'essence et l'âge du bois peuvent influencer la teinte définitive du support traité. Faites toujours un test sur une partie peu visible afin d'apprécier le rendu final.*

- Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C par temps sec.

**Nettoyage des outils :** Eau

**Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Matériel :** pinceau ou pistolet (dilution à 10% d'eau).

**Séchage :**

- Au toucher : 1 h
- Entre 2 couches : 4 h
- Séchage complet : 24 h

**S2 : Conserver hors de la portée des enfants.**

**S23 : Ne pas respirer les vapeurs.**

**S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout.**

**S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.**

**Craint le gel.**

**Contient de l'hydroxyphenyl benzotriazole. Peut déclencher une réaction allergique.**

**Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l(2010). Ce produit contient maximum 7 g/l COV .**