



PRIMER VITRIFICATEUR PARQUET

- **Garantit l'adhérence de la couche de finition**
- **Empêche le bois de foncer**
- **Imperméabilisant**



CARACTERISTIQUES

- S'applique en une couche sur parquets neufs ou anciens.
- Recommandé sur parquets neufs pouvant contenir des tannins colorant le bois (chêne).
- Compatible bois européens et exotiques. Compatible avec l'ensemble des Vitricateurs V33.

PREPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **PARQUET BRUT** : poncez mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ** : poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif grain 60, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET CIRÉ** : décirez à l'aide du Décrassant Parquet Vitricifié V33 puis poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif grain 60, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU** (teck, doussié, afzélia...) : dégraissez juste avant l'application du Primer à l'aide d'acétone.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 16° et 25 °C sur un sol sec et hors courant d'air.

Aspect laiteux en pot qui disparaît après application.

- 1 Remuez le Primer avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- 2 Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12 mm), spéciaux « vitricateur acrylique ».
- 3 Commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
- 4 Travaillez en couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
- 5 Laissez sécher 2 heures puis poncez légèrement à la main à l'aide d'un papier de verre grain 240.
- 6 Dépoussiérez puis appliquez deux couches du vitricateur V33 de votre choix.

CONSEILS

- Après avoir poncé et dépoussiéré votre parquet, passez une serpillière légèrement humide afin d'ôter les derniers résidus.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

S2 : Conserver hors de la portée des enfants. S29 : Ne pas jeter les résidus à l'égout. S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Valeur limite EU pour ce produit (Cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 5 g/L COV. Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie. (Contacter la collectivité locale). Refermer l'emballage après usage.

SECHAGE: Complet: 2h
RENDEMENT: 1L= ± 12mq/l (suivant la porosité du support)
OUTILS: Pinceau ou rouleau
NETTOYAGE: Eau