



PEINTURE SOL

Intérieur-Extérieur



- **Haute résistance aux intempéries, chocs et rayures**
- **Excellente adhérence sur tous types de sols**

DESTINATION

Protection, décoration et rénovation des sols intérieurs (ciment, béton, carrelage, parquet, sol stratifié...) et extérieurs (ciment, béton, bois, carrelages et dalles extérieures, pierres...).

PERFORMANCES

Résine spéciale extérieure hautes performances :

- Film protecteur imperméable, anti-UV et souple qui résiste aux agressions climatiques et variations de support sans s'écailler.
- Résistant aux rayures, chocs, trafic piétonnier...
- Limite l'encrassement.

PREPARATION

Le support doit être propre, sec et non gras. Aspiration du support indispensable avant application.

SUPPORTS BRUTS :

Béton neuf : Laisser sécher 3 mois avant peinture.

Ciment / béton brut / Ragréage, béton très lisse : dégrasser à l'aide du Shampoing Sol V33. Vérifier la porosité grâce au «test de la goutte d'eau» déposée sur le sol. Si elle reste en surface, le sol n'est pas poreux et la peinture n'adhérera pas. Appliquer alors une solution d'acide chlorhydrique et d'eau (1L pour 4L d'eau) pour ouvrir le béton puis rincer. Laisser sécher 48 heures.

Pierres, carrelages, dalles extérieures : lessiver à l'aide du Shampoing Sol V33.

SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Enlever la peinture non adhérente. Lessiver. Dépolir la surface puis dépoussiérer.

Conditionnements: 0.5L-2.5L

Entre couches: 3h

Séchage complet: 12h

Matériel: pinceau, rouleau,

Nettoyage des outils: eau

Teintes: 10

Blanc, écru, sable, rouge laqué, ardoise, hirondelle, pierre, argile, carbone, graphite.



APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 25°C.

1. Bien remuer la peinture avant et pendant l'application à l'aide d'une baguette en bois.
2. Appliquer la première couche au pinceau ou au rouleau à poils mi-longs (5 à 8 mm), diluée à 10 % d'eau.
3. Laisser sécher 3 heures.
4. Appliquer une deuxième couche non diluée puis, si nécessaire une 3^{ème} couche sur sol très poreux ou très sollicité. Egrenier au papier de verre entre les couches.

Délai de remise en service de la pièce :

- . Usage piétonnier : 12 heures
- . Usage intensif : 48 heures.

Durant la 1^{ère} semaine, utilisez les lieux avec précaution.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

EUH208: Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique. P102: Tenir hors de portée des enfants. P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale)

Craint le gel

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 22 g/l COV