

V33 BELGIUM BVBA  
Ambachtenstraat 11B  
B-3210 LUBBEEK  
tel : (32)16 62 92 92  
[www.v33.be](http://www.v33.be)



## PRIMER HOUTLAK – Deuren & Ramen



Garandeert de hechting van de afwerkingslaag.  
Versterkt de levensduur van de houtverf.

### **KENMERKEN**

- Verzekert de hechting van de "Houtlak Deuren en Ramen V33".
- Blokkeert het opstijgend looizuur.
- Versterkt de levensduur en de weerstand van de afwerkingslaag.
- Soepele film : volgt de natuurlijke uitzetting en krimp van het hout, bladdert niet af.
- Microporeus : laat het hout ademen.
- Op waterbasis, droogt snel en geurarm.

### **VOORBEREIDING**

Het hout moet schoon, droog, absorberend, en ontvet zijn.

- **Onbehandeld hout** : licht schuren met fijn schuurpapier en ontstoffen. Behandel het hout vooraf met "Behandeling Multi-Gebruik V33" voor een betere bescherming.
- **Geschilderd hout, verlaag beschadigd** : de afbladderende of beschadigde verf verwijderen met "Super Afbijtmiddel Speciaal Hout V33". Naspoelen met water en 24 uur laten drogen en/of schuren en ontstoffen.

## **VERWERKING**

- Gebruiksklaar product.
  - De "Primer Houtlak Deuren en Ramen" voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.
  - 1 laag aanbrengen met een borstel, middellangharige rol of verfpistool (verdunnen met 10 % Water).
  - Na volledige droging (4 uren) van de Primer, 2 lagen "Houtlak Deuren en Ramen" aanbrengen.
- *Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12 en 25°C, bij droog weer.*

**Reiniger :** Water

**Rendement :**

- 1 L = +/- 12 m<sup>2</sup>

**Materiaal :** borstel, middellangharige rol of verfpistool (verdunnen met 10 % water).

**Droogtijd :**

- Volledig droog : 4 u

**S2 :** Buiten bereik van kinderen bewaren.

**S23 :** Damp niet inademen.

**S29:** Afval niet in de gootsteen werpen.

**S51 :** Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Vorstvrij bewaren.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 9 g/l