

V33 BELGIUM BVBA
Ambachtenstraat 11B
B-3210 LUBBEEK
tel : (32)16 62 92 92
www.v33.be



TERRAS OLIE – Extreme Levensduur



Anti-uv-barrière : houdt vergrijzing tegen.
Uitstekend bestand tegen chloorwater en vlekken.

KENMERKEN

- Door de sterke concentratie aan anti-uv elementen beschermt "Terrasolie Extreme Levensduur" het hout gedurende lange tijd tegen de invloed van de zon. Het product bevat twee soorten anti-uv-elementen: een oppervlakteactieve stof en een stof die dieper in het hout dringt.
- Rijk aan natuurlijke olie en speciale alkydharsen die het hout volledig ondoordringbaar maken voor regenwater, chloorwater en vocht.
- "Terrasolie Extreme Levensduur" is verrijkt met was waardoor het hout beter bestand is tegen vlekken en vet.
- Microporeus : laat het hout ademen.
- Bewaart het natuurlijke uitzicht van het hout.
- Formule op waterbasis die zorgt voor een snelle droging zonder onaangename geuren.

VOORBEREIDING

- Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.
- **Onbehandeld en vettig hout** : het hout een korte tijd laten ververen om de ondergrond te ontvetten vooraleer "Terrasolie Extreme Levensduur" aan te brengen.
- **Bestaand hout** : eerst reinigen met "Tuinghoutreiniger V33".

VERWERKING

- Gebruiksklaar product.
- De olie voor en tijdens het aanbrengen goed omroeren met een houten latje.
- Melkachtig uitzicht in de pot, verdwijnt na het drogen.

EERSTE BEHANDELING :

Het hout royaal met "Terrasolie Extreme Levensduur" instrijken met behulp van een platte verfborstel of een kortharige verfrol (12 mm) zodat het hout goed geïmpregneerd is. Niet afvegen. 2 uur laten drogen.

Een tweede laag aanbrengen. Het terras is beschermd wanneer het hout de olie niet meer opneemt. Als het hout niet verzadigd is, kan een derde laag nodig zijn. Na 20 min., het overtollig product dat niet door het hout werd opgenomen, afvegen met een niet-pluizende doek, een borstel of een rol. Voor een mooi natuurlijk mat resultaat alles goed egaal uitstrijken. 24 uur laten drogen.

• **Gereedschap en doordrenkte doeken in een hermetisch gesloten plastic zak wegwerpen. «Risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is».**

• De kleur, de porositeit, de soort en de ouderdom van het hout kunnen een invloed hebben op de definitieve tint van het behandelde oppervlak. Altijd eerst op een weinig zichtbare plaats uittesten om te zien wat.

• Ideale verwerkingstemperatuur : tussen 12 en 25°C , bij droog weer.

ONDERHOUD :

- "Terrasolie Extreme Levensduur" schilfert niet af. Bijgevolg is afschuren of afbijten voor het aanbrengen van een onderhoudslaag overbodig.
- Als het hout er verweerd of bleek begint uit te zien, (plaatselijk of over het hele oppervlak) een laag "Terrasolie Extreme Levensduur" aanbrengen met een borstel.
- Voor het gewone onderhoud volstaat afwassen met water.

Reiniger : Water

Rendement :

- 1 L = +/- 10 m²

Materiaal : borstel of rol.

Droogtijd :

- Handdroog: 2 u
- Volledig droog : 24 u

S2 : Buiten bereik van kinderen bewaren.

S29 : Afval niet in de gootsteen werpen.

S51 : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken Vorstvrij bewaren.

Bevat hydroxyfenylbenzotriazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Opgepast : risico op zelfontbranding van textiel of gereedschap dat met het product doordrenkt is. Wegwerpen in een hermetisch afgesloten container of blik.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).

Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS.