

## LE VITRIFICATEUR RÉSISTANT À TOUTES LES CONTRAINTES DES PIÈCES HUMIDES

RESIST EXTRÊME SALLE DE BAIN est un vitrificateur de haute qualité spécialement conçu pour les pièces fortement sollicitées. Il forme une véritable barrière contre les taches, les empêchant de s'incruster dans le film.

### RÉSISTANCE RENFORCÉE EAU, HUMIDITÉ, TACHES

#### BARRIÈRE IMPERMÉABLE

- Film résistant à l'eau, l'humidité et la condensation

#### PROTECTION LONGUE DURÉE

- Riche en résines : haute résistance taches (produits cosmétiques et d'entretien) et graisses

#### ENTRETIEN FACILITÉ

- Hautement lessivable

## NUANCIER

INCOLORE • 2 aspects



### MAT – SATIN



0,75 L • 2,5 L



## MODE D'EMPLOI

### SUR QUELS SUPPORTS ?

- Parquets dans la salle de bain ou les pièces d'eau, en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



#### SÉCHAGE

2H ENTRE 2  
COUCHES  
24H COMPLET



#### RENDEMENT

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



#### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



#### NETTOYAGE

E A U

### PRÉPAREZ

- **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50, puis grain 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50, puis grain 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une HUILE CIRE SALLE DE BAIN V33.

### APPLIQUEZ

*Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. S'applique en 3 couches ou en 2 couches après un PRIMER, incolore ou teinté.*

- Remuez le vitrificateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique".
- Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.
- Égrenez (abrasif grain 180) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 24 heures.
- Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivant l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.

### PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez le NETTOYANT BOIS VITRIFIÉ V33.

Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RÉNOVATEUR BOIS VITRIFIÉ V33.

## BON À SAVOIR

- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- Pour apporter une nuance à la teinte de votre bois, appliquez d'abord le PRIMER & TEINTE V33.
- Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.
- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.