



VITRIFICATEUR

Salle de bain



DESTINATIONS

- Parquets et planchers dans la salle de bain, en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



Format : 0,75L - 2,5L

PROTECTION OPTIMALE EN MILIEU HUMIDE

- **Imperméable à l'eau**
- **Résiste aux taches, produits ménagers et cosmétiques**

NUANCIER

INCOLORE
MAT

INCOLORE
SATIN



VITRIFICATEUR

Salle de bain

INFOS PRATIQUES:

Rendement : 0,75L = +/- 7m²



Séchage entre
2 couches



Séchage complet



Outils : Pinceau
ou rouleau



Nettoyage des
outils : eau

PERFORMANCES

Les progrès de la recherche V33 ont permis de développer le Vitrificateur Salle de Bain, offrant des performances renforcées sur les parquets les plus exposés.

- Spécialement conçu pour les parquets dans les pièces humides: apporte une protection longue durée contre les rayures, chocs, graisses et taches.
- L'effet déperlant garantit une imperméabilité totale à l'eau, à l'humidité et à la condensation.
- Hautement lessivable, permet un entretien facile au quotidien des parquets.

PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **PARQUET BRUT** : poncez mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET VITRIFIÉ** : poncez mécaniquement en 2 passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **PARQUET CIRÉ** : décirez à l'aide du Décrassant Parquet Huilé V33 puis poncez mécaniquement en deux passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU** (teck...) : dégraissez soigneusement à l'aide d'un dégraissant approprié (acétone) juste avant l'application du vitrificateur.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. L'aspect laiteux en pot disparaît après séchage.

1. Remuez énergiquement le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
2. Vitriez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spécial vitrificateur acrylique.
3. Travaillez par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
4. Laissez sécher 3 heures.
5. Egrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez avant d'appliquer une 2ème couche. Si nécessaire, appliquez une 3ème couche, sans égrenage entre couches.
6. Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivant l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

CONSEILS

- **PARQUETS ANCIENS** : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vitrificateur.
- **DÉCORATION** : pour apporter une touche décorative au parquet, appliquez le Primer & Teinte V33 avant le vitrificateur.

Pour conserver la beauté de votre parquet, entretenez-le avec le Nettoyant Parquets Vitrifiés V33.